

## Tableau des classes de résistance du béton minimum en fonction de la classe d'exposition

Corrosion											
		Corrosion induite par carbonatation				Corrosion induite par les chlorures			Corrosion induite par l'eau de mer		
Classe d'exposition		XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3
Classe béton	Chantier	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C30/37	C35/45
	Usine	C25/30	C30/37	C35/45	C35/45	C35/45	C35/45	C40/50	C35/45	C40/50	C40/50
Dompage au béton											
		Aucun risk	Attaque par le gel-dégel			Attaque chimique					
Classe d'exposition		X0	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3		
Classe béton	Chantier		C25/30	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50		
	Usine	C25/25	C35/45	C35/45	C35/45	C40/50	C35/45	C35/45	C45/55		